01

FIRST

CONSTRUCTION STRUCTURE STRUKTUR STRUCTUUR	Tufted 1/10” Loop Tufté 1/10” Bouclé Getuftet 1/10” Schlinge Getuft 1/10” Luspool
PILE MATERIAL COUCHE D’USURE POLMATERIAL POOLMATERIAAL	100% PA6 Solution Dyed Nylon
SECONDARY BACKING DOSSIER RÜCKENAUSSTATTUNG RUG	Back2Back: Modified bitumen enhanced with a thermoplastic elastomer, reinforced with a glass fibre fleece covered with 100% PES fleece. 10% recycled content included
TOTAL WEIGHT POIDS TOTAL GESAMTGEWICHT TOTAAL GEWICHT	Ca. 4300 g/m²
PILE WEIGHT POIDS DU VELOURS POLEINSATZGEWICHT POOLGEWICHT	Ca. 540 g/m²
PILE ABOVE BACKING POIDS DE VELOURS UTILE POLNUTZSCHICHTGEWICHT NUTTIG POOLGEWICHT	Ca. 330 g/m²
TOTAL HEIGHT EPAISSEUR TOTALE GESAMTDICKE TOTALE DIKTE	Ca. 6,4 mm
PILE HEIGHT EPAISSEUR DU VELOURS POLDICKE POOLHOOGTE	Ca. 2,9 mm
PILE DENSITY DENSITÉ DU VELOURS POLROHDICHTE POOLDICHTHEID	Ca. 0,114 g/cm³
TUFT DENSITY NOMBRE DE TOUFFES NOPPENZAHL AANTAL PUNTEN	Ca. 156.000 /m²
CLASSIFICATION CLASSEMENT KLASSIFIKATION CLASSIFICATIE	EN 1307 33- LC1
CASTOR CHAIR SUITABILITY EMPLOI CHAISE À ROULETTES STUHLROLLENEIGNUNG ROLSTOELGESCHIKTHEID	EN 985 A : continuous use
DONNÉES ENVIRONNEMENTALES	Démarche HQE® : cf. FDES suivant NF P01-010 Déclaration du 30/07/2003
CERTIFICATION NF-UPEC NR. DU CERTIFICATION	$U_3P_3E_1C_0$ 329T-006.1

FIRE RESISTANCE COMPORTEMENT AU FEU BRENNVERHALTEN BRANDGEDRAG	EN 13501-1 B_{fl}-s1
FASTNESS TO LIGHT SOLIDITÉ À LA LUMIÈRE LICHTECHTHEIT LICHTECHTHEID	ISO 105-B02 ≥ 7
RUBBING FASTNESS SOLIDITÉ AU FROTTEMENT REIBECHTHEIT WRIJFECHTHEID	EN ISO 105-X12 ≥4
COLOUR FASTNESS TO WATER SOLIDITÉ À L’EAU WASSERECHTHEIT WATERECHTHEID	EN ISO 105-E01 ≥4
THERMAL RESISTANCE RÉSISTANCE THERMIQUE WÄRMEDURCHLABWIDERSTAND WARMTEDOORLAATWEERSTAND	ISO 8302 0.047 m²K/W
IMPACT NOISE RATING ISOLATION PHONIQUE TRITTSCHALLVERBESSERUNGMAB GELUIDSISOLATIE	ISO 10140 ΔL: 37 dB (1 000 Hz) $ΔL_w$: 25 dB
SOUND ABSORPTION ABSORPTION PHONIQUE SCHALLABSORPTIONSGRAD GELUIDSABSORPTIE	ISO 354 $α_w$: 0,20 Hz 125 250 500 1000 2000 4000 $α_s$ 0,01 0,04 0,07 0,19 0,29 0,34
PERMANENT ANTISTATIC ANTISTATIQUE PERMANENT PERMANENT ANTISTATISCH PERMANENT ANTISTATISCH	ISO 6356 ≤ 2 kV
TRANSVERSAL RESISTANCE RÉSISTANCE TRANSVERSALE DURCHGANGSWIDERSTAND DOORGANGSWEERSTAND	ISO/DIS 10965 ≤ 1 x 10^9 Ohm
SIZE & PACKING DIMENSION & EMBALLAGE ABMESSUNG & VERPACKUNG AFMETINGEN & VERPAKKING	50 cm x 50 cm box: 5m² pallet: 20 boxes
NUMBER OF COLOURS NOMBRE DE COLORIS ANZAHL DER FARBEN AANTAL KLEUREN	22
DIMENSIONAL STABILITY STABILITÉ DIMENSIONNELLE DIMENSIONSTABILITÄT DIMENSIONELE STABILITEIT	EN 986 max. 0,20 %
GUT-NR	ACF385AA
BRE	ENP 428
LEED®	Product contributes toward satisfying Credits under LEED®.*

We reserve all rights for technical improvements | Technische wijzigingen, ter verbetering van het product, worden voorbehouden | Sous réserve de toute modification technique visant à l’amélioration constante de nos produits | Durch technische Weiterentwicklung sind Änderungen vorbehalten

*For more information, see the modulyss sustainable datasheets. Remark: Products are not reviewed under LEED®. LEED® credit requirements cover the product’s contribution to a project’s overall performance and are based on a whole-building approach. Products are intended to satisfy LEED® credits by being accepted benchmarks for the design, construction, and operation of green buildings. For more information on LEED®, visit www.usgbc.org/contact.

EN 14041 | CE | 14 | NB: 0493 | DOP: 0493-CPD-0022 | modulyss® Zevensterrestraat 21 9240 Zele, Belgium www.modulyss.com | Bfl-s1 | DL PCP | NA HCHO | DS | EN 1307 Textile Floor Covering | F51202 | M03/17

GREEN LABEL +PLUS® Indoor Air Quality Carpet Testing Program carpet-rug.org

ÉMISSIONS DANS L’AIR INTÉRIEUR* A+ A B C

modulyss®
Zevensterrestraat 21
B 9240 Zele
T +32 (0)52 80 80 80
F +32 (0)52 80 82 00
info@modulyss.com
www.modulyss.com